

仅供专业人员使用

发布日期: 2010年07月  
代替技术数据单: 2009年02月

## 卡驰 100 单组分底盘漆

### 产品介绍


卡驰 100 单组分环氧底盘漆是为防止汽车底座腐朽和受到石块碎屑破坏所研发的一款底漆。它也可用于车身和其他金属部件。良好的防腐蚀性，粘附性以及耐化学性。

### 适合底材及制剂

卡驰 100 单组分环氧底盘漆适用于无锈脱脂的裸金属。建议在使用本产品前先使用任意一种卡驰防腐蚀底漆（卡驰 810/卡驰 850/卡驰 880）以延长其防腐蚀的性能周期。

*若使用上述产品对机动车辆进行专业涂漆，请务必参考制造商的《材料安全数据表》*

## 产品工艺

产品	卡驰 100 单组分环氧底盘
稀释剂	卡驰 525
	裸金属须用卡驰 600 除油剂进行脱脂。 已涂漆表面须用卡驰 605 除油剂进行脱脂。
	<b>按重量</b> 添加 20% 的卡驰 525 稀释剂；
	底盘漆使用特殊的 UB 喷枪 喷嘴：4-5 毫米；气压：4-5 巴 喷涂 1-2 道涂层
	<b>20°C 下风干</b> 不粘尘：40-50 分钟 指触干：3-5 小时 实干：24 小时

## 健康和安全管理信息

1. 有关健康和安全管理的相关信息请参考《材料安全数据表》。
2. 请遵守产品包装上的注意事项。
3. 使用以上产品时请佩戴防护眼镜及其它防护器具。
4. 工作环境必须保持良好的通风。

*我们真诚地向用户提供以上信息，但不提供任何保证*