

卡驰 255 硝基面漆

产品介绍

卡驰 255 为一种基于硝化纤维树脂的高度光泽涂料。卡驰 255 遮盖力好，快干型面漆，可用于车内外修补。本产品可用于所有汽车修补。

适合底材及制剂

卡驰 255 可用于置于良好环境条件下旧涂料、硝基原子灰、单组分中涂及双组份中涂之上。

应对底层表面适当处理并使用卡驰 605 除油剂彻底去除油污。

若使用上述产品对机动车辆进行专业涂漆，请务必参考制造商的《材料安全数据表》

产品工艺

产品	卡驰 255 硝基面漆
稀释剂	卡驰 525 硝基稀释剂
 	量混合比（按体积） 卡驰 255 1 卡驰 525 1 使用计量尺 No° 2
	粘度：18-22 秒 (F4 杯于 20°C)
	20° C 使用时限: 无限
 Conventional	喷枪 1.3 毫米 气压：3.0-3.5 巴（风帽口气压每平方英寸 45-50 磅） 注：参照制造商建议
 HVLP	喷枪 1.3 毫米 气压：2 巴（风帽口气压每平方英寸 30 磅） 注：参照制造商建议
	涂 2 道涂层，涂层厚度为 40-50 微米
	闪干时间: 每道涂层之间 5-10 分钟
	风干时间: 20°C 40°C 60°C 可装配: 30 分钟 20 分钟 15 分钟

健康和安全信息

1. 有关健康和安全的相关信息请参考《材料安全数据表》。
2. 请遵守产品包装上的注意事项。
3. 使用以上产品时请佩戴防护眼镜及其它防护器具。
4. 工作环境必须保持良好的通风。

我们真诚地向用户提供以上信息，但不提供任何保证